


MAD und MPU Endstück _ Mauerabdeckung Satteldach aus Beton

Oberfläche **fein-scharriert** | **ausgeprägte Tropfkanten** durch unterseitige Ausklüftung



- Lieferung durchgefärbt in **betongrau** | **mittelgrau** | **sandstein-beige** | **toskana-rot**
- passende Pfeilerabdeckungen PAD Spitzdach, PAR Walmdach oder PAP Pultdach lieferbar





Artikel	für Mauerbreite bis [cm]	B Breite [cm]	L Länge [cm]	R Höhe Rand [cm]	M Höhe Mitte [cm]	Gewicht je Stück [Kg]
MAD 2065	15	20	65	5	7	14
MAD 2565	20	25	65	5	7,5	18
MAD 3065	25	30	65	5	8	23
MAD 3365	28	33	65	6	8	27
MAD 4065	35	40	65	5	8	30
MAD 4465	39	44	65	6	9	40
MAD 5065	45	50	65	5	9,5	43
MAD 6065	55	60	65	8	12	76

Artikel	L Länge [cm]	D Dreieck Länge [cm]	Gewicht je Stück [Kg]
MPU 2065	65	10	14
MPU 2565	65	12,5	18
MPU 3065	65	15	23
MPU 3365	65	16,5	27
MPU 4065	65	20	30
MPU 4465	65	22	40
MPU 5065	65	25	43
MPU 6065	65	30	76

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte

Kurzinfo zur Montage:

Die Montage / Verklebung auf dem Untergrund sollte mit einem Flexkleber C2 oder mit einem Putz- und Mauermörtel auf Trasszementbasis bei Temperaturen von mehr als 5 Grad Celsius erfolgen. Die Abdeckungen dürfen nicht vollflächig verklebt werden, da sonst Spannungen zwischen den verschiedenen Materialien auftreten können und dies zu Rissbildungen führen kann. Die Fugen sind mit einem PU-Dichtstoff oder mit einem Natursteinsilikon dauerelastisch zu verfugen.



Info: Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.